RX–506P

SELLADUR SPÉCIAL FONDS BRUTS EN PLATRE

BAIXENS

IMPERMEABILISANT EN POUDRE

INTERIEUR / EXTERIEUR

Application pour imperméabiliser un fond en plâtre brut 02

PRODUIT EN POUDRE

INTERIEUR / EXTERIEUR

EPAISSEUR MAXIMALE PAR COUCHE
10 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Imperméabilisant en poudre de couleur blanche, destiné à réaliser un traitement anti-humidité sur des surfaces brutes à base de plâtre.

Application également possible sur des supports bruts à base de ciment.

Usage intérieur / extérieur.

SUPPORTS

- TOUS SUPPORTS BRUTS A BASE DE PLATRE, STAFF, BETON, MACONNERIE

PROPRIETES ET USAGE

- PRISE NORMALE
- FACILE A METTRE EN OEUVRE
- PERMET DE CREER UNE PROTECTION ET UNE BARRIERE EFFICACE CONTRE L'HUMIDITE
- PERMEABLE A LA VAPEUR D'EAU
- IMPERMEABLE A L'EAU
- APPLICABLE EN COUCHE FINE (1MM SI APPLICATION A LA BROSSE)
- APPLICABLE EN COUCHE EPAISSE (10MM SI APPLICATION A LA LISSEUSE)
- IDEAL POUR SCELLER, REVETIR ET PROTEGER TOUTES LES SURFACES BRUTES EXPOSEES A L'AGRESSIVITE DE L'EAU ET DE L'HUMIDITE

RX–506P

SELLADUR SPÉCIAL FONDS BRUTS EN PLATRE

IMPERMEABILISANT EN POUDRE

INTERIEUR / EXTERIEUR

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur. Le support doit être propre, dur, sain, sec, absorbant, cohésif, bien adhéré, et exempt de contaminations telles que salpêtre, graisse, mousse, champignons, algues, ou poussière pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Si les supports présentent des traces de microorganismes, procéder préalablement à un traitement avec **RX-508 RUALAIXANTI-MOUSSE**.

Les fonds en plâtre sont par nature tendres, peu compacts, poudreux ou pulvérulents, et doivent être impérativement consolidés avec **RX- 501 RUALAIX DURCISSEUR,** car la poussière empêche l'adhérence entre 2 matériaux. Les anciens fonds désagrégés, mal adhérés et en plâtre mort devront être impérativement assainis. Ne jamais enduire sur un ancien fond affaibli sans traitement préalable. Si le support présente des décollements, des cloques ou du faïençage, gratter et éliminer ces parties jusqu'à obtenir un fond consistant, puis appliquer **RX-501 RUALAIX DURCISSEUR** afin d'éliminer toute trace de poussière. Un support consistant est un support solide et apte à recevoir le poids et la tension des enduits sans se désagréger ni subir la moindre altération structurelle.

En cas de vent ou de chaleur modérée, humidifier préalablement le support, car ce produit peut être appliqué sur des fonds humides non ruisselants.

Si l'on constate la présence de fissures structurelles et vivantes, celles-ci devront être grattées et ouvertes, puis fixées avec notre **RX-501 RUALAIX DURCISSSEUR** en respectant un délai de séchage de 4H. Appliquer ensuite notre **RX-515 SELLADUR ELASTIC** (système bi-composant) mélangé avec 30% de sa partie liquide, de façon à obtenir une pâte thixotrope hautement flexible qui sera capable d'absorber les mouvements structurels du support de faible amplitude.

MODE D'EMPLOI

1. Préalablement à l'application, humidifier le support si celui-ci est sec. Si nécessaire, fixer les fonds avec notre **RX-501 RUALAIX DURCISSSEUR** en respectant un délai de séchage de 4H.

2. Mélanger avec 28% d'eau pour obtenir une pâte de basse viscosité, ou avec 32% d'eau pour obtenir la consistance d'une peinture, soit respectivement 4.2L ou 4.8L d'eau par sac de 15kg de poudre. Réaliser le mélange manuellement ou mécaniquement, laisser reposer la pâte quelques minutes, puis appliquer.

3. Appliquer avec une lisseuse, une brosse ou un rouleau. Une application correcte requiert une épaisseur d'environ 2 à 3mm.

■ Support pulvérulent

■ Application du Rualaix RX-501 Durcisseur

■ Ancien fonds peints désagrégés

■ Support contaminé par l'humidité et les micro-organismes

RX–506P

SELLADUR SPÉCIAL FONDS BRUTS EN PLATRE

IMPERMEABILISANT EN POUDRE

INTERIEUR / EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vie utile (S/ITE CI/51–L)	environ 3 H
Classement au feu	A1– Non combustible
Granulométrie	1000 µm - Grosse
pH (S/ITE CI/18–L)	12 – 13
Dureté shore C (S/ITE CI/22–L)	65
Valeur moyenne de la densité en séchage apparent (S/UNE-EN 1015–10)	1197 kg/m³
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (µ) (S/UNE–EN 1015-19)	9.88
Nettoyage des outils	A l'eau

ADHERENCES (S/ITE CI/34–L)
avec instrument de mesure de force 1210 AE-5kN-B
sur supports en ciment ou fonds peints – couche de 2 mm

TEST	RESULTAT
Adhérence initiale (28d)	Supérieure à 0.7 MPa

TEMPS DE SÉCHAGE EN PROFONDEUR (S/ITE CI/52–L)

SUPPORT	EPAISSEUR MOYENNE	TEMPS
Béton	Consistance d'une peinture	1H:30 Environ
Béton	Couche de 2 mm	6 - 7 H

ABSORPTION DE L'EAU PAR CAPILARITÉ (CATÉGORIES) SELON UNE–EN 1015–18

COEFFICIENT D'ABSORPTION DE L'EAU (10 et 90 min)	$7.9x10^{-5}$ kg/(m² $min^{0.5}$)

CONSOMMATION REPARTIE EN 2 COUCHES (S/ITE CI/62–L)

Pâte en Kg par m² sur 1 mm d'épaisseur	1 – 1.5

PERMÉABILITÉ A L'EAU APRÈS TEST D'ABSORPTION PAR CAPILARITÉ SELON UNE–EN 1015–21 (ml/cm² 48H)

EPAISSEUR	SUPPORT MAÇONNERIE	SUPPORT BÉTON
1 cm	0.08	0.08

DENSITÉ (S/ITE CI/53–L)

POUDRE (g/ml)	PÂTE (g/ml)
1.13	1.53

PENETRATION DE L'EAU SOUS PRESSION (S/EN 12390-8) SELON RAPPORT Nº 11/3847-2692

PRESSION POSITIVE	PRESSION NEGATIVE
Minimum 0.8 MPa	Minimum 0.8 MPa

CONDITIONNEMENT

FORMAT	15 KG.	15 KG.	5 KG.
CARTON	–	-	4
PALETE	66 SACS	33 SEAUX	35 CARTONS

RX–506P

SELLADUR SPÉCIAL FONDS BRUTS EN PLATRE

IMPERMEABILISANT EN POUDRE

INTERIEUR / EXTERIEUR

INFORMATION D'INTERET

Le processus de fabrication de la gamme **SELLADUR** est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Possibilité de sensibilisation lors du contact avec la peau.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
- Stocker le produit dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé.
- Conservation:12 mois

PREMIERS SOINS ET MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE

- **INHALATION:** bien que ne présentant aucun risque spécifique, il est conseillé de porter un masque filtrant et des lunettes de protection.
- **CONTACT AVEC LES YEUX:** retirer les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un médecin.
- **CONTACT AVEC LA PEAU:** laver avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant cutané. Utiliser si nécessaire une crème de protection sur les zones de la peau exposées.
- **INGESTION:** en cas d'ingestion accidentelle, contacter immédiatement un médecin, puis rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

OBSERVATIONS

- Produit à usage professionnel. Avant toute utilisation, consulter attentivement la fiche technique et la FDS (fiche de données de sécurité) du produit disponibles sur simple demande.
- Les données fournies dans ces 2 fiches sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire sur supports normalisés, et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre in situ, (absorption et nature du support, épaisseur appliquée, taux de dilution, eau de mélange, température et hygrométrie ambiante).
- Les conditions d'utilisation par l'applicateur restent hors de notre contrôle.
- Peut être recouvert par tous types de peintures compatibles selon les règles en vigueur. Réaliser un est préalable en cas de doute.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. Respecter strictement le mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, il est fondamental d'établir préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Lire attentivement l'intitulé **PREPARATION DU SUPPORT**.
- Employer le produit en respectant son temps de vie utile. Le non respect de cette consigne peut générer des effets et propriétés défavorables.
- Ne pas appliquer en extérieur en cas de pluie ou gel.
- Ne pas appliquer sur fonds non absorbants, bloqués, gelés ou surchauffés. Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.
- Ne pas appliquer sur des fonds peints ou sur du bois.
- Ne jamais mélanger à un autre produit pour ne pas modifier ou altérer les caractéristiques originales du produit.
- Le département technique **BAIXENS** informe que tout nouveau produit récemment présenté sur le marché est considéré en phase expérimentale, et ce jusqu'à l'obtention d'un historique de 12 mois. Dès lors, la formule de ce produit récent est considérée comme consolidée sur le marché. Pour autant, **BAIXENS** se réserve le droit sur cette période d'adapter ses spécifications selon ses propres critères techniques. Les données assujetties à d'éventuelles modifications seront notifiées et identifiées par un astérisque, ceci en raison d'une création récente et/ou en phase expérimentale, ou amélioration de nos différentes gammes par nécessité et/ou exigences du marché.
- Une équipe technico-commerciale se tient à votre disposition pour toute consultation technique

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations fournies de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et les différentes méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent, le présent document ne saurait engager la responsabilité de BAIXENS, notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation en vigueur et réglementation locale. BAIXENS garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version actualisée du présent document, BAIXENS étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. Version mise à jour Février 2015 qui annule et remplace toute version antérieure.